

全天候型高耐久性常温合材

エムコー[®]ル



シンレキ工業株式会社

シンレキの **エムコール** は、 ふつうの常温合材ではありません。




■ 特 長

1. **施工が簡単** 袋を開けて補修箇所に入れよくたたきだけで施工が完了します。
2. **全天候型** 暑さ、寒さ、雨、雪、霜、などに影響されずに施工できます。
3. **すぐ交通開放** 初期安定がよく、施工したらすぐ交通開放できます。
4. **優れた接着性** アスファルトのみならず、鉄やコンクリートになじみがよいので、マンホール、覆工板の周囲などには最適です。
5. **耐久性抜群** 耐摩耗性に優れ、たわみ性があり、収縮しないので、クラックを生じません。
6. **安全** 引火性、毒性はありません。

■ 施工方法

1. 施工箇所から、水、油、小石などを取り除き（乾燥させる必要はありません）、穴の全面に「**エムコール**」を入れ、多少余盛りして平らになります。
2. シャベルの背かタンパで、よくたたきだけで交通開放できますが、プレートコンパクタを使うとよく締まります。
3. シャベル、タンパ、コンパクタなどへの付着を防ぐには、多少の水を付けて下さい。油類は使用しないで下さい。

シンレキのエムコールは、
Instarmac 社(旧 Emcol International) (英国)と技術提携し、
当社の英知を結集して作りあげたメンテナンス時代の画期的な舗装・補修材です。



■ 保 管

4. 気温が低く「**エムコール**」が固くなっている時は、袋入りの場合は袋から出し、直接バーナーなどで温めてご使用下さい。缶入りの場合は、ふたを開けてから缶をバーナーなどで温めると出しやすくなります。
- ※ タックコート、プライムコートを行うと周囲とより接着し、耐久性が向上します。特に薄層補修の際に有効的です。
 - ※ 施工箇所端部にシールコートを行うと初期の端部飛散を抑制できます。

1. 袋入りの場合、積み重ねの段数が増えると下の段にあるエムコールが圧縮により作業性の低下を起す場合がありますので、あまり高く積まないようにして下さい。(その他の性能に影響はありません)
2. 長期の保存の場合は、直射日光を避け、水に濡れないように保管して下さい。

* 製品の詳細につきましては、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

エムコール ラインアップ

| | |
|---------------------|----------------------------|
| エムコール (標準) | 5 mm トップ |
| 細粒 エムコール | 3 mm トップ |
| 排水性 エムコール | 13 mm トップ |
| エムコール L-Type | 5 mm トップ |
| ポーソーエムコール | 5 mm トップ (防草材のカタログをご覧ください) |

荷姿

紙袋 30 kg (その他 25 kg 20 kg 15 kg 10 kg も対応可能です)
 金属缶 25 kg

★ 紙袋は、高耐久・高耐水の特種袋、開封が容易なイージーオープン式袋があります。



各種 エムコール 使用量の目安

| | エムコールの種類 | |
|--|---------------|---------------------------------|
| | 1袋または1缶の重量 kg | 厚さ 1 cm で施工できる面積 m ² |

| | エムコール | | 細粒 エムコール | | 排水性 エムコール | | エムコール L-Type | |
|-------|-------|------|-------------|------|--------------|------|-----------------|------|
| | 1 cm | 5 cm | 1 cm | 5 cm | 1 cm | 5 cm | 1 cm | 5 cm |
| 30 kg | 1.50 | 0.30 | 1.50 | - | - | 0.30 | 1.40 | 0.28 |
| 25 kg | 1.25 | 0.25 | 1.25 | - | - | 0.25 | 1.20 | 0.24 |
| 20 kg | 1.00 | 0.20 | 1.00 | - | - | 0.20 | 0.95 | 0.19 |
| 15 kg | 0.75 | 0.15 | 0.75 | - | - | 0.15 | 0.70 | 0.14 |

細粒 エムコール



「細粒 **エムコール**」はエムコール標準品では調整のとれない段差補修や、すり付け等を主な用途として開発された全天候型高耐久性常温合材(樹脂入)です。

「細粒 **エムコール**」は、歩行・走行性の改善等、利用者の安全に貢献します。

■ 用 途

1. ポットホールの補修
2. クラック・目地等の補修
3. マンホールや橋梁取り付け部等の段差補修

■ 特 長

1. 骨材の最大粒径は 3 mm です。
2. クラックや目地に大きくかぶせると、周囲のクラック発生の時期を遅らせることができます。
3. 粒度が細かいため既設舗装やマンホール周りとの段差が解消され、スムーズに通行できます。
4. 寒冷期の施工性にも優れています。
5. 施工面がきれいに仕上がります。

■ 施工上の留意点

1. 標準品に比べると初期安定に多少時間がかかりますので、施工後、砂や石粉などを撒くことをお勧めします。
2. 薄いすりつけの場合にはレーキよりはコテなどで均すときれいに仕上がります。
3. 深めの穴は「**エムコール**」(5 mm トップ) または「排水性 **エムコール**」(13 mm トップ) との併用をお勧めします。

排水性 エムコール



排水性舗装は、騒音低減効果や雨天時のスリップ事故防止など優れた機能を有する舗装です。

排水性舗装の普及に伴い、維持管理がますます重要となっています。

「排水性 **エムコール**」は、新時代にマッチした全天候型高耐久性常温合材(樹脂入)です。

■ 用 途

1. 排水性舗装、透水性舗装などの補修
2. 深さ 5 cm 程度のポットホールなどの補修

■ 特 長

1. 骨材の最大粒径は 13 mm です。
2. 排水性舗装にすぐれた補修材です。
3. 施工が簡単です。

■ 施工上の留意点

1. 端部のすり付けは「**エムコール**」(5 mm トップ) または「細粒 **エムコール**」(3 mm トップ) との併用をお薦めします。

エムコール L-Type

施工時の作業性抜群!!

「**エムコール**^{エルタイプ} **L-Type**」は エムコール標準品の特長である高耐久性・高耐水性を維持しつつ、特に施工時の作業性を容易にした全天候型高耐久性常温合材（樹脂入）です。

■ 用途


1. ポットホール^{ポットホール}の補修
2. クラック、目地等の補修
3. マンホール^{マンホール}周り、段差補修

■ 特長

1. 骨材の最大粒径は 5 mm です。
2. サラサラとした性状で、施工が非常に容易です。
3. よく締め固まり、流動しにくく、施工面がきれいに仕上がります。
4. スコップやその他の施工機器にほとんど付着しません。

■ 施工上の留意点


1. 端部のすり付けは「細粒 **エムコール**」(3 mm トップ) との併用をお勧めします。
2. 深めの穴は「排水性 **エムコール**」(13 mm トップ) との併用をお勧めします。



シンレキ の 全天候型高耐久性常温合材

エムコール[®]



 **シンレキ工業株式会社**

本 社 〒 144-0052 東京都大田区蒲田5丁目38番1号
TEL 03-3736-0561 FAX 03-3736-0532

URL <http://www.shinreki.co.jp> E-mail info@shinreki.co.jp

| | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|
| 京浜事業部 | 044 - 366 - 1611 | 静岡事業所 | 0538 - 43 - 3231 |
| 北海道事業所 | 0126 - 34 - 2050 | 関西事業所 | 0743 - 84 - 0971 |
| 東北事業所 | 022 - 359 - 5172 | 中国事業所 | 0847 - 32 - 5301 |
| 茨城事業所 | 029 - 292 - 1201 | 九州事業所 | 0968 - 53 - 3416 |
| 熊谷事業所 | 048 - 523 - 6611 | 四国出張所 | 089 - 968 - 1830 |
| 千葉事業所 | 043 - 445 - 4621 | 中央研究所 | 044 - 366 - 1617 |